



乙烯基硅油 RH-Vi305B

成分信息

部分乙烯基甲基封端聚二甲基硅氧烷

物化参数

外观	无色透明液体
粘度 (25℃, mm ² /s)	950-1150
乙烯基含量 (wt%)	0.23±0.02
挥发份 (150℃/3h, %)	≤1

应用

部分封端乙烯基硅油的乙烯基仍具有很好的反应活性,可与含氢硅油等进行反应。尤其针对需要低硬度的加成型液体硅橡胶可以作为增塑剂使用,不析出。

贮运

远离火源。阴凉干燥密封贮存。保质期 24 个月

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值,仅供参考,不作为产品验收标准,恕不经预告更改。由于使用条件的差异,我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性,不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。