



侧链乙烯基硅油 RH-Vi306J

成分信息

乙烯基封端聚甲基乙烯基二甲基硅氧烷

物化参数

外观	无色透明液体
粘度 (25℃, mm ² /s)	20000 左右
乙烯基含量 (wt%)	0.33 左右
挥发份 (150℃/3h, %)	≤1

应 用

侧链乙烯基硅油在分子两端及中间部分链节都含有乙烯基官能团，具有比较强的活性，可与含氢硅油等进行交联反应。可用在加成型液体硅橡胶配方里；也可在某些场合起到抑制剂的作用。

贮 运

远离火源。阴凉干燥密封贮存。保质期 24 个月

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。