



乙烯基硅油 RH-Vi318

成分信息

甲基封端聚甲基乙烯基二甲基硅氧烷

物化参数

外观	无色透明液体
粘度 (25℃, mm ² /s)	1800~2300
乙烯基含量 (wt%)	3.35±0.15
挥发份 (150℃/3h, %):	≤1.0

应 用

甲基封端侧乙烯基硅油, 可与含氢硅油等进行交联反应。根据其粘度的不同, 乙烯基含量的不同, 加上其它添加剂, 可以制作不同硬度及不同机械性能要求的加成型液体硅橡胶。也可用作塑料添加剂, 起到一定的润滑效果。

贮 运

远离火源。阴凉干燥密封贮存。保质期 24 个月

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值, 仅供参考, 不作为产品验收标准, 恕不经预告更改。由于使用条件的差异, 我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性, 不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。