



流平剂 RH-T1006N

结构式或组分

聚醚改性聚硅氧烷。

性能特点

降低涂料表面张力提供对润湿困难的底材进行良好底材润湿及良好的防缩孔性能之高效有机硅表面助剂。它也增加了表面滑爽以及耐划伤性和防粘连性。改善了粉尘和喷雾接受性，并能让较高漆膜厚度留在垂直表面上。它减少了木器涂料和家具涂料中的气流敏感性，阻止了贝纳德旋窝生成，并改善了消光剂定向。

物化参数

外 观	白色至浅黄色固体
-----	----------

不挥发分（120℃/2 小时，%）	>97
-------------------	-----

应 用

它是 RH-T1006 的 100%固体份，使用前一般需用适当溶剂（如二甲苯、乙二醇苯醚等）溶解后添加，推荐用量总配方的 0.1~0.5%，可在生产过程的任何阶段加入，也可后添加。

包 装

本产品有 20L 塑料桶。

贮 运

按非危险化学品运输。贮于阴凉、干燥处，密闭保存。保质期 12 个月。

安 全

本品系非危险品。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。